

## ***AKRIL - LAKK aerosol***

**Alkalmazási terület:** Krómozott, polírozott fémfelületek (pl.: sárgaréz és egyéb színesfémek) védelmére. Alkalmos fafelületek lakkozására 1 vagy 2 rétegben, valamint bőrdíszművek kezelésére, mivel nagy rugalmasságú filmet képez és jól tapad a bőrfelületen.

### ***Minőségi jellemzők***

Száradási idő, 20 °C, max.

1. fokozat, perc .....	10
6. fokozat, óra .....	3
7. fokozat, óra .....	24 órán belül

Bevonat külseje..... egyenletes, szemcsementes

Tapadás acéllemezen .....

0
---

### ***Használat:***

A lakkot zsírtalanított fémfelületre 1 vagy 2 rétegben célszerű felhordani 20-30 cm távolságból a palack egyenletes mozgatása mellett. A második réteg felvitele előtt 15 perces száradási időt kell biztosítani. A bevonat gyorsan szárad, fény és mérsékelten vegyszerálló. A szórás befejeztével - a palackot szórófejjel lefelé tartva - öblítsük át a szórófejet a hajtógázzal.

**Tárolási garanciális idő:** Eredeti, zárt csomagolásban, fedett, napfénytől védett helyen tárolva a gyártástól számított 24 hónap.

**Csomagolás:** 150 ml-re töltött litografált aeroszolos palack

**Tűzvédelmi előírás:** „A” tűzveszélyességi osztályba tartozik. Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes!

Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! Propán-bután hajtógáz! A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos!

2011.

A gyártmányismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat a jelenlegi legjobb műszaki ismereteink alapján javasoljuk, de azok természetesen nem pótolhatják a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők!