

DUPLEX festék**SZAKIPARI TERMÉK***Frissen tűzhorganyzott felületre*

Alkalmazási terület: Frissen tűzhorganyzott felületek (távvezeték oszlopok, tartók, kültéri acélszerkezetek) korrózióvédő festésére alkalmas, 2 rétegben felhordva, önmagában is elegendő védelmet nyújt. Kiváló tapadású és ütésállóságú acélfelületeken is.

Választék: fehér, szürke, zöld, vörös, fekete

Minőségi jellemzők

Külső	homogén eloszlású, színes szuszpenzió
Kifolyási idő, 20 °C-on, Mp6, sec.....	50-70
Száradási idő, max.	
1. fokozat 20 °C –on, óra	1
7. fokozat 20 °C-on, óra	24
Tapadás acéllemezen, fokozat.....	0
Frissen tűzhorganyzott lemezen, fokozat	0
Leszakítással, min.....	3 MPa
Ütésszilárdság, cm/kp	50

Használat

A frissen tűzhorganyzott felületekről is el kell távolítani az esetleges ráakódott por vagy folyékony szennyeződések, ügyelve arra, hogy a horganyzott réteget meg ne sértsük. Acél- és könnyűfém felületeket oxidmentesíteni, zsírtalanítani szükséges.

Felhordás előtt a festéket fel kell keverni és DUPLEX hígítóval a felhordási viszkozításra be kell állítani.

Ecseteléssel és szórással hordható fel.

24 óra után önmagával vagy más átvonó festékekkel átfesthető.

2009.

A gyártmányismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat a jelenlegi legjobb műszaki ismereteink alapján javasoljuk, de azok természetesen nem pótolhatják a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők! A termék szakipari termék, felhasználása során a Biztonsági adatlapban foglaltak betartása elengedhetetlen.