

HŐÁLLÓ FEKETE

Felépítés: Módosított epoximűgyanta bázisú, 250 °C-ig hőálló, fekete színű festék.

Alkalmazási terület: Beltéri legfeljebb 250 °C hőmérsékleti hatásnak kitett fémfelületek korrózió elleni védelmére alkalmas. Tartós 250 °C hőhatás esetén enyhe mattulás jelentkezhet. Felhordása történhet ecseteléssel és szórással is.

Minőségi jellemzők

Külső	fekete színű, homogén eloszlású szuszpenzió
Kifolyási idő, 20 °C, Mp6, sec.....	20-30
Sűrűség, 20 °C, g/ cm ³	1,15-1,25
Száradási idő, 20 °C, max.	
1. fokozat, perc	30
6. fokozat, óra	24
Tapadás, fokozat	0
Bevonat külseje.....	egyenletes, szemcsementes
Kiadósság, m ² /kg	8-10

Használat

A festéket használat előtt gondosan fel kell keverni és a felhordás módjától függően 1 kg Hőálló feketéhez 0,06-0,08 kg aromás hígítóval a megfelelő konzisztenciára kell beállítani. Ecseteléssel és szórással hordható fel 1-2 rétegben.

A festés előtt a fémfelületet oxidmentesíteni és zsírtalanítani kell. A felületet felhordás előtt meg kell tisztítani a rajta levő szennyeződésektől (rozsdá, olaj, por, stb.). A fémfelületet Sa 2 ½ tisztasági fokozatra kell előkészíteni. 20 °C-on 2 óra múlva átfesthető önmagával. A bevonat igénybe vehető a festést követő 24 óra után (20 °C-on).

Hígítás: Aromás hígító

HŐÁLLÓ FEKETE

Tárolási garanciális idő: Eredeti, zárt csomagolásban, fedett, napfénytől védett helyen tárolva a gyártástól számított 12 hónap.

Csomagolás: 0,5, 1 literes litografált dobozban, illetve 20 literes kannában.

Tűzvédelmi előírás: „B” tűzveszélyességi osztályba tartozik. Tűz- és robbanásveszélyes!

A 25/2006 (II.3.) Korm. rendelet alapján osztályozott termék:

EU határérték erre a termékre (A/i): 600 g/l (2007). Ez a termék legfeljebb 600 g/l VOC-t tartalmaz.

2009.

A gyártmányismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat a jelenlegi legjobb műszaki ismereteink alapján javasoljuk, de azok természetesen nem pótolhatják a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők!