

RÁBEPOX AQUA

SZAKIPARI TERMÉK

Felépítés: vízzel hígítható epoxigyanta bázisú korróziógátló festék.

Választék:
 RÁBEPOX AQUA szürke 200
 RÁBEPOX AQUA zöld 600
 RÁBEPOX AQUA zöld 610
 RÁBEPOX AQUA vörös 800

Alkalmazási terület: a legkülönbözőbb agresszív igénybevételnek kitett acélszerkezetek (pl. sózott utakon használt mezőgazdasági gépek, berendezések), motorok korrózióvédelmére szolgál. Bevonata tartósan víz- és sóálló, kemény, egyben rugalmas és ütésálló. Szobahőmérsékleten is gyorsan megszárad, emelt hőmérsékleten (kb. 60 °C) száradási ideje nagymértékben lerövidíthető.

Minőségi jellemzők

Külső	mechanikai szennyeződésektől mentes, homogén eloszlású szuszpenzió
Kifolyási idő, 20 °C-on, Mp4-on, s, min.....	100
Nem illóanyag 120 °C, 1 óra, %, min.	50
Szemcsefinomság, µm, max.....	25
Sűrűség g/cm ³	1,2 - 1,3
Száradás 20 °C-on, max.	
1. fokozat, perc.....	20
6. fokozat, óra	24
60 °C-on 20 percig szárítva és szobahőmérsékletre lehűtve 6.fokozat, óra.....	2
Átvonhatóság , 20 °C-on, óra	2
Tapadási fokozat	0
Rugalmasság, Erichsen, mm, min.	6
Ütészilárdság , cm (1000g), min.	100
Lobbanáspont	100 °C felett
Sópermetállóság , óra, min.	150

Vízállóság ,
 a termék felhordását követő 5 perces szikkasztás után, ezt követően 20 percig 60°C hőmérsékleten szárítva, majd 1 órán át szobahőmérsékleten tárolva 48 órán át vízbe merítve a bevonat mechanikai ellenállóképessége nem változhat, színe nem fakulhat

RÁBEPOX AQUA ***SZAKIPARI TERMÉK***

72 óra kondicionálás után:
(kétoldalt festett, élvédett lemez)

Motorolajállóság:
120 °C-on, 8 óra bemártás:

Hólyagosodás, leválás,
tapadáscsökkenés, elszíneződés nem
megengedett

Gázolajállóság:
Szobahőmérsékleten 24 óra bemártás:

Hólyagosodás, leválás,
tapadáscsökkenés, elszíneződés nem
megengedett

Kiadósság : 8-10m² / kg, egy rétegben.

Használat

Az acélfelületet a festést megelőzően Sa 2 ½ tisztasági fokozatra kell megtisztítani. A festéket gondosan fel kell keverni, majd csapvízzel a felhordásra alkalmas konzisztenciára hígítani. A felhordás ecseteléssel, mártással, pneumatikus vagy "airless" szórással egyaránt végezhető.

A rendeltetési céltól függően 2 óra elteltével bármikor átfesthetők. Átfestésükre a legkülönbözőbb alapú termékek (Trinát vagy egyéb szintetikus zománcok, Rezisztán, Rezakril és egyéb zománcok) alkalmazhatók.

Hígítás : csapvízzel

Tárolási garanciális idő: eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől védett helyen tárolva a gyártástól számított 12 hónap. **FAGYVESZÉLYES!**

Csomagolás: 20 kg-os kiszerelésben.

Tűzvédelmi előírás: „D” tűzveszélyességi osztály. Mérsékleten tűzveszélyes!

2009.

A gyártmányismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat a jelenlegi legjobb műszaki ismereteink alapján javasoljuk, de azok természetesen nem pótolhatják a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők! A termék szakipari termék, felhasználása során a Biztonsági adatlapban foglaltak betartása elengedhetetlen.