

RAPID cinkkromátos alapozó

SZAKIPARI TERMÉK

Választék: *RAPID CINKKROMÁTOS ALAPOZÓ sárga 400*
 RAPID CINKKROMÁTOS ALAPOZÓ barna 500
 RAPID CINKKROMÁTOS ALAPOZÓ vörös 800

Alkalmazási terület: acélfelületek, továbbá egyéb fémfelületek passzíváló alapozó festésére alkalmazzák. Alumínium- és horganyzott felületen, a jobb tapadás érdekében PRIMER korróziógátló alapozóval tanácsos előkezelést végezni.

Minőségi jellemzők

Külső	mechanikai szennyeződéstől mentes, homogén eloszlású szuszpenzió
Kifolyási idő, 20°C-on, Mp 4, sec., min.	80
Száradási idő, max.	
1. fokozat 20 °C –on, perc	30
6. fokozat 20 °C –on, óra	6
6. fokozat 80 °C –on, perc	40
A bevonat külseje.....	egyenletes, matt szemcsementes
Átvonhatóság 20 °C-on.....	4 óra elteltével
Kiadósság, m ² /kg	8-12

Használat

Az oxidmentesített és zsírtalanított Sa 2 ½ tisztasági fokozatú acélfelületre ecseteléssel, szórással vagy mártással egyaránt felhordható. A felhordásra alkalmas konzisztencia beállítása 1 kg festékhez max. 0,10 kg RAPID AROMÁS HÍGÍTÓ 305 adagolásával történhet. Általában egy (30 – 40 µm vastag) réteg felvitele elégséges.

A bevonat már 4 óra után a felmaródás veszélye nélkül átfesthető CELLOXIN nitrozománccal, NEOLUX, TIXOTRÓP klorotex, REZISZTÁN és egyéb agresszív oldószereket tartalmazó zománccfestékekkel.

RAPID cinkkromátos alapozó ***SZAKIPARI TERMÉK***

Hígítás: RAPID AROMÁS HÍGÍTÓ 305-tel.

Tárolási garanciális idő: Eredeti zárt csomagolásban, fedett, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számított 12 hónap.

Csomagolás: 0,75 és 4 literes litografált dobozban, illetve 20 literes litografált kannában.

Tűzvédelmi előírás: „B” tűzveszélyességi osztály. Tűz és robbanásveszélyes!

A 25/2006 (II.3.) Korm. rendelet szerint osztályozott termék:

EU határérték erre a termékre (A/i): 500 g/l VOC (2010). Ez a termék legfeljebb 500 g/l VOC –t tartalmaz.

2010.

RAPID cinkkromátos alapozó

SZAKIPARI TERMÉK

A gyártmányismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat a jelenlegi legjobb műszaki ismereteink alapján javasoljuk, de azok természetesen nem pótolhatják a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők! A termék szakipari termék, felhasználása során a Biztonsági adatlapban foglaltak betartása elengedhetetlen.